

NUESTRA SELECCIÓN
DE COLORES EN

SPRAY






MODO DE EMPLEO

Agitar durante al menos 2 minutos el envase antes de usar para conseguir la perfecta mezcla del producto.


No aplicar el vinilo líquido en lugares expuestos al sol o alta humedad. Se recomienda su pintado a temperatura no superior a 27 grados.



Es muy importante limpiar la superficie de aplicación completamente, asegurándonos que no existen restos de agua, cera, grasa o restos de cualquier limpiador que impida que se adhiera con total garantía. Recomendamos usar un desengrasante profesional o utilizar un alcohol para retirar cualquier posible silicona que pudiese quedar presente en la pieza a pintar.

La primera capa debe de ser muy ligera, a una distancia de unos 20cm./25cm. y debe ser un simple marcado. Esta primera capa es de vital importancia ya que servirá de base a la que se adhieren las capas posteriores.

Una vez pintado, dejar secar unos 5 minutos.



Las pasadas deben ser paralelas y se debe mantener el bote en posición vertical para la correcta distribución homogénea de la mezcla. Aplicar de forma uniforme, dejando secar entre 5-8 minutos entre capas en función de la temperatura ambiente.

Cuantas más capas apliquemos conseguiremos mayor grosor aumentando la longevidad y resistencia del producto. Además habremos creado una capa lo suficientemente gruesa como para retirar el vinilo fácil y limpiamente.



En el caso de vehículos completos se aconseja no circular hasta al menos 24 horas después de haber aplicado la última capa y no llevar el coche al lavadero al menos hasta 1 semana después del pintado.

Recomendamos aplicar la laca (brillo o mate) 30-60 minutos después de haber dado la última capa de vinilo líquido. El tiempo de secado es el mismo que el vinilo líquido.

